

آستر استاندارد پلاستیک (PP)

با استفاده از این محصول، تولیدکنندگان قادرند علاوه بر استفاده از خواص عالی پلیمر PP، بابت رنگ استفاده شده بر روی این قطعه اطمینان خاطر داشته باشند، زیرا پس از اعمال این پوشش، رنگ می تواند به راحتی تست های مورد نظر شرکت های خودروساز (اعم از رطوبتی، کارواش و چسبندگی) را پاس نماید. از این آستر در صنایع مختلف اعم از

خواص فیزیکی:

فام: طوسی و فام درخواستی	دانه بندی: کمتر از 20 میکرون
ویسکوزیته: DINCUP8 50 s (بسته به شرایط مشتری قابل تنظیم است)	فاصله تا اعمال لایه بعدی: بسته به شرایط مشتری قابل تنظیم است
پوشش دهی: 10-20 میکرون	زمان خشک شدن سطحی: 5 دقیقه
درصد جامد: 65٪	زمان خشک شدن عمقی: 1 ساعت

شرایط انبارداری:

در جای خشک و به دور از نور خورشید نگهداری شود.
دمای 4 تا 35 درجه سانتی گراد و زمان 6 ماه بهترین شرایط برای نگهداری هستند.
در هنگام عدم استفاده نیز حتما از بسته بودن کامل درب حلب اطمینان حاصل فرمایید.

آماده سازی سطحی:

از عدم وجود چربی، گردوغبار و هر نوع آلودگی دیگر بر روی سطح پلاستیک اطمینان حاصل فرمایید. در مواردی شعله گیری نیز

راهنمای مصرف:

ابتدا محتویات ظرف را کامل بهم زده تا یکنواخت شود. سپس به نسبت وزنی، آستر را با 1 الی 2 برابر تینر آستر جلوه آرا کاملا مخلوط نمایید و با پیستوله سطح را پوشش دهید. توجه شود انتخاب تینر مرغوب نقش تعیین کننده ای در نتایج تست های نهایی سیستم رنگی دارد.
آستر مخلوط شده با تینر را نهایتا در همان روز مصرف نمایید.